

MOLITH MOLY EP

SMØREFEDT UDVIKLET TIL HØJE TRYK
310004-310033-310047-310056-310057/11.10
Rev. 1

BESKRIVELSE

MOLITH MOLY EP er en høj kvalitets smørefedt med molybdendisulfid (MoS2) og grafit. Molith er især velegnet og tilpasset til de dele af maskiner som er udsat for kraftige vibrationer og høj belastning. Kan med fordel anvendes til smøring af samlinger, forbindelser, knaster, lejer, ruller osv. MOLITH EP finder anvendelse i mange industrier, men især velegnet til smøring af entreprenørmaskiner, hvor smøringen ofte kræver en fedt som kan modstå vejrlig og høje belastninger.

FORDELE

MOLITH EP kombinerer egenskaberne for en fremragende højtryks-fedt og en høj kvalitets universal fedt. Bevirker ekstraordinær lav friktion og fremragende højtryks egenskaber pga. indholdet af molybdendisulfid (MoS2) og grafit. - Meget stor resistens for stød og tunge belastninger. - Klarer ekstremt høje belastninger. - Nem påføring med fedtsprøjte. - Meget stor resistens for vand og vejrlig.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Se venligst også sikkerhedsdatabladet om, hvordan man kan håndtere og oplagre produktet samt hvordan man forholder sig i tilfælde af uheld. Bortskaffelse efter brug skal ske i overensstemmelse med de lokale regler, der er gældende om brugte opløselige oliers bortskaffelse. Holdbarhed af produktet: 1 år i lukket beholder.



EGENSKABER

Egenskaber	Enheder	Metoder	Data
DIN 51825 standard	.	.	.
Tykner	.	.	lithium
Farve	.	.	Sort
NLGI - klasse	.	ASTM D 217	2
Penetration ved 25 ° C 60 slag	1/10 mm	NFT 60132	275
Penetration ved 25 ° C 100000 slag	1/10 mm	NFT 60132	305
Dråbepunkt	°C	NFT 60102	190
Viskositet af basisolie ved 40 °	mm ² /s (cSt)	ASTM D 130	52
4 Ball svejse belastning	kg	ASTM D2596	> 280
4 Ball Slid (1H, 40 kg)	Ø mm	ASTM D2266	< 0,8
Vandtæthed	.	.	Uopløselig
Temperatur	°C	.	-20°C à 140°C
Varenr.	190K	.	310004
Varenr.	53K	.	310056
Varenr.	18 K	.	310047
Varenr.	5 K	.	310057
Varenr.	400 g	.	310033

Den gennemsnitlige værdi er kun til info.