

Gear SP

GEAROLIE MED EP ADDITIVER OG ANTI-SLID EGENSKABER.

**230024-230025-230027-230028-230030
-230031-230032/08.23**

UNIL GEAR SP gearolie er en fremragende smøreolie med EP additiver (extreme pressure) og anti-slid egenskaber. Produktet kan med fordel benyttes til smøring af gearkasser, industrielle gear, kæder i transmissionshuse, meget langsomtgående lejer og tunge lejer.

FORDELE

- Gode EP, anti-slid og oxidation egenskaber.
- Fri for bly og klor.
- Mange forskellige viskositeter.
- Stabilt viskositets-indeks.
- Lav flydepunkt.
- Ikke aggressiv overfor ikke-jernholdige metaller (kobber).
- God vand separation.

SPECIFIKATIONER:

Opfylder følgende specifikationer:

AGMA 250.04 EP

API GL4

DAVID BROWN S1.53.101

DIN 51502 CLP EP

DIN 51517 Teil 3

ISO 6743 CKD

NFE 60600 CC

POMA

US STEEL 224



MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Se venligst også sikkerhedsdatabladet om, hvordan man kan håndtere og oplagre produktet samt hvordan man forholder sig i tilfælde af uheld. Bortskaffelse efter brug skal ske i overensstemmelse med de lokale regler, der er gældende om brugte opløselige oliers bortskaffelse. Holdbarhed af produktet: 3 år i lukket beholder.

(fortsættes på næste side)

EGENSKABER

Egenskaber	Enheder	Metoder	Data			
ISO VG	.	.	46	68	150	220
Massefylde ved 15 ° C	kg/m ³	NFT 60101	876	876	886	891
Kinematisk viskositet ved 40 ° C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	46	67	151	220
Kinematisk viskositet ved 100 ° C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	6,8	8,6	14,8	18,6
Viskositetsindeks	.	NFT 60136	101	98	97	95
Flammepunkt	°C	NFT 60118	226	236	262	273
Flydepunkt	°C	NFT 60105	-27	-21	-18	-15
Varenummer:	1 Ltr.					02300281
	5 Ltr.		02300243			02300283
	20 Ltr.		02300244	02300254	02300274	02300284
	60 Ltr.				02300275	
	210 Ltr.				02300276	02300286

Egenskaber	Enheder	Metoder	Data		
ISO VG	.	.	320	460	680
Massefylde ved 15 ° C	kg/m ³	NFT 60101	895	903	898
Kinematisk viskositet ved 40 ° C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	323	469	710
Kinematisk viskositet ved 100 ° C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	24,3	31,2	40
Viskositetsindeks	.	NFT 60136	96	97	97
Flammepunkt	°C	NFT 60118	285	297	289
Flydepunkt	°C	NFT 60105	-15	-9	-9
Varenummer:	5 Ltr.				02300323
	20 Ltr.		02300304	02300314	02300324
	210 Ltr.		02300306		02300326

Egenskaber	Enheder	Metoder	Data
Antislid og EP egenskaber	.	FZG test	stage 12
4 Ball svejse belastning	kg	ASTM D2596	250
4 Ball slid (1H, 40 kg)	Ø mm	ASTM D2266	0,3
OK Load	lbs	TIMKEN	75
Kobber korrosion	.	ASTM D 130	1a/1b
TAN (TotalAcid Number)	mg KOH/g	ASTM D 664	0,5

Den gennemsnitlige værdi er kun til info.