

GEAR EP 80W85 & 80W90

SMØREMIDDEL TIL GEARKASSER OG AKSLER
210005-210007-210008/01.24
Rev. 4

BESKRIVELSE

GEAR EP er velegnet, når en API GL 4-specifikationsgodkendelse er nødvendig, og kan også bruges til aksler, men tjek altid med værksted i henhold til anbefalingerne fra fremstiller. GEAR EP kan også anvendes til moderat belastede industrielle tandhjulstransmissioner.

Opfylder følgende specifikationer:

API GL4

MB 235.1

MAN 341 Type E-1/Z-2

ZF-TE-ML 02B/16A/17A/19A

ZF-TE ML 19C/21A

Fordele

- Ingen skumning
- God flydeevne ved lave temperaturer der sikrer en korrekt smøring ved opstart
- Kompatibilitet med ikke-jernholdige metaller
- Gode anti-slid og ekstrem tryk egenskaber
- Termisk stabilitet og stor modstandsdygtighed over for oxidation

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED:

Se venligst også sikkerhedsdatabladet om, hvordan man kan håndtere og oplagre produktet samt hvordan man forholder sig i tilfælde af uheld. Bortskaffelse efter brug skal ske i overensstemmelse med de lokale regler, der er gældende om brugte opløselige oliers bortskaffelse. Holdbarhed af produktet: 3 år i lukket beholder.



EGENSKABER

CHARACTERISTICS	UNITS	METHODS	TYPICAL DATA		
SAE grade	-	-	80W85	80W90	85W140
Density at 15°C	kg/m³	NFT 60101	899	900	910
Kinematic viscosity at 40°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	104	142	411
Kinematic viscosity at 100°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	12,5	14,2	27,4
Viscosity Brookfield at -12°C	mPa.s	NFT 60152	-	-	115000
Viscosity Brookfield at -26°C	mPa.s	NFT 60152	130800	115000	-
Viscosity index	-	NFT 60136	104	97	94
Flash point	°C	NFT 60118	197	220	222
Pour point	°C	NFT 60105	-27	-24	-15

Den gennemsnitlig værdi er kun til info.